

Технический паспорт

Версия 08/2025

Размеры

Формат		BLOOM [AVMPU(-)] Средняя планка	CIRO [AVHBU(-)] Елочка	ILLUME [AVMTU(-)] Средняя плитка
Ширина	EN 17539:2021-08	209 mm	126 mm	428 mm
Длина	EN 17539:2021-08	1494 mm	630 mm	856 mm
Кол-во планок в упаковке		6	10	6
Квадратных метров в упаковке		1,873 m ²	0,794 m ²	2,198 m ²
Вес упаковки		15,5 kg	6,8 kg	18,1 kg
Замок		Замок Uniclic®	Замок Unizip®	Замок Uniclic®
Общий вес на единицу площади	EN ISO 23997:2012-02	8109 g/m ²		
Общая толщина	EN 17539:2021-08	6 mm (= 5+1 mm attached underlay)		
Поверхность фаски		Усовершенствованное полиуретановое покрытие со слоем, защищающим от царапин и пятен		
		Genuine		

СТРУКТУРА ПЛАНКИ



- 1 Финишный лак
- 2 Защитный слой из ПВХ
- 3 Печатная пленка из ПВХ
- 4 Мягкий слой ПВХ
- 5 Основа из ПВХ со стеклохолстом
- 6 Pad: 1 mm crosslinked polyethylene underlay

заводская гарантия

	Метод	Параметры	Значения
Класс применения	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05	Класс	23 - 33
Норматив	EN 16511:2023-05		
UPEC (FR)	Bloom & Illume	Document Technique d'Application n° 12/24-1829_V1 - http://evaluation.cstb.fr	U3P3E2C2
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Уведомленное лицо	NB 2401 - CRET
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK
Гарантия	для частного использования	См. условия гарантии	Пожизненная
	для коммерческого использования	См. условия гарантии	5 лет - По запросу до 15 лет

Общая информация

	Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
Прямоугольность и прямолинейность	EN 17539:2021-08		q _{max} ≤ 0,20 mm s _{max} ≤ 0,30 mm/m	q _{max} ≤ 0,20 mm s _{max} ≤ 0,30 mm/m
Светостойкость	EN ISO 105-B02:2014-08	синий эталон	Класс ≥ 6	Класс > 7
Стабильность размеров	EN ISO 23999:2021-11	6 часов при температуре 80°C	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Коробление (чашеобразность)	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	Average production result: ≤ 1 mm
Износостойкость	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 оборотов	Average production result: ≥ 7000 оборотов
Ударопрочность	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		≥ 1600 mm	Average production result: ≥ 1800 mm
Устойчивость к царапинам	EN 16094:2021-06, method A and B		ΔR' ≤ 1,5 (60°)	ΔR' < 1 MSR-B1
Испытание "роliками кресел"	EN ISO 4918:2021-03	25000 оборотов		отсутствие деламинации, рассла
Испытание "движение ножки меbeл"	EN ISO 16581:2019-06	Тип ножки 0 (R 0,1 mm/32 kg)		Отсутствие видимых поврежден
остаточная деформация	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,2 mm	Average production result: ≤ 0,05 mm
Устойчивость к пятнам	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем д		оценка 5 (Нет видимых изменен
Разбухание	ISO 24336:2005-03		≤ 18%	Разбухание отсутствует
прочность замка	ISO 24334:2019-07	F _{max} по длинной стороне F _{max} по короткой стороне	≥ 1,0 kN/m ≥ 1,5 kN/m	≥ 1,0 kN/m ≥ 1,5 kN/m
Сопротивление воде	ISO 4760:2022-05	Качественная оценка восстановления поверхности Количественная оценка восстановления поверхности Водостойкость замка		оценка 1 (Нет видимых изменен ≤ 0,02 mm Водонепроницаем
Шумоизоляция	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Звукопоглощение		ΔL _w = 21 dB
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных систем отопления, встроенных в стяжку. Не подходит для электрических нагревательных пленок, в том числе инфракрасных. Максимальная температура контакта ≤ 27°C.		

Экология, безопасность и охрана здоровья

	Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-05158
Finnish Building Emission				M1: очень низкая эмиссия, отсут
Эмиссия формальдегида	EN 717-1:2004-10	Без добавления формальдегидов	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	Менее лимита определения
TVOC 28 дней	ISO 16000 part 9-6	AgBB после 28 дней $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		$< 20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Тепловое сопротивление	EN 12667:2001-01			$0,035 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Сопротивление скольжению	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG) влажный			низкий потенциал скольжения (PTV ₉₆ ≥ 36)
		сухой		низкий потенциал скольжения (PTV ₉₆ ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	влажный		PTV ₅₇ ≥ 22 PTV ₉₆ ≥ 56
СОДЕРЖАНИЕ				
Опасные вещества	Тяжелые металлы + кадмий			не представлен
REACH	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1B			не представлен
Пластификатор	Phthalate free plasticizer except recycled content			Соответствует
Перерабатываемое содержимое	Minimum 22% Pre-Consumer Recycled PVC Content			SCS-RC-20324

